



Смола СЭДМ-4 представляет собой продукт модификации эпоксидной смолы кремнийорганическим соединением. Применяется в составе конструкционных клеев, компаундов, химстойких термостойких полимерных композиций. Участвует в процессе изготовления клеев, ТКМ-75 и ТКП-250. Отверждается при комнатной температуре отвердителями аминного типа.

Синонимы

Эпокси-кремнийорганическая смола СЭДМ-4, эпокси-силоксановая модифицированная смола СЭДМ-4 **НТДОСТ 6-06-448-95**

Состав

Смола СЭДМ-4 представляет собой продукт модификации эпоксидной смолы кремнийорганическим соединением.

Применение

Применяется в составе конструкционных клеев, компаундов, химстойких термостойких полимерных композиций. Отверждается при комнатной температуре отвердителями аминного типа.

Возможна нестандартная фасовка по согласованию с потребителем.

Транспортировка

Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке не опасна.

Хранение

Гарантийный срок хранения — 3 месяца с даты изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Класс опасности**

Н/Д

Техническая консультация

Характеристики смолы СЭДМ-4

№	Наименование показателей	Норма по ТУ
1	Внешний вид	Высоковязкая жидкость темно-коричневого цвета
2	Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка), %, не менее	98,0
3	Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее	15,0
4	Массовая доля кремния, %, не менее	2,0
5	Массовая доля титана, %, не менее	1,5

Смолу СЭДМ-4 разливают в полиэтиленовую и металлическую тару различной емкости. Стандартная норма отгрузки: 1; 2; 5; 10 кг. Возможна нестандартная фасовка по согласованию с потребителем.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола сэдм 4

Гарантийный срок смолы СЭДМ-4 - 90 дней с момента изготовления.

По вопросам приобретения смола сэдм 4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов