



Смола СЭДМ-6 является продуктом модификации эпоксидной смолы ЭД-20 или ЭД-16 кремнийорганическим соединением. Применяется в процессе изготовления клея К-300-61. Выпускается по ОСТ 6-05-5125-82.

Техническая консультация

№	Наименование показателей	Норма по ТУ
1	Внешний вид	От коричневого до темно-коричневого цвета
2	Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка), %, не менее	87,0
3	Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее	12,0
4	Массовая доля кремния, %, не менее	2,0-3,0
5	Время желатинизации при 25 °С, с., не более	420

Смола СЭДМ-6 при комнатной температуре взрывобезопасна, относится к трудносгораемым жидкостям (температура вспышки выше 270 °С). При комнатной температуре не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Размещают в банки стеклянные, вместимостью до 5 см³; банки полиэтиленовые с широким горлом, вместимостью до 10 дм³; банки из белой жести любого типа.

Транспортируют СЭДМ-6 в крытых транспортных средствах, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов.

Гарантийный срок смолы – 6 месяцев с момента изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола СЭДМ 6

По вопросам приобретения Смола СЭДМ 6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов