



Смола Т-111 является продуктом «шаманства» эпоксидной смолы полиорганосилоксаном. Она растворима в ацетона и других органических растворителях и может быть изменена до неплавкого и нерастворимого состояния посредством отвердителя. Смола не взрывоопасна, при внесении в пламя горюча в основном из-за примеси фурфурилового спирта. При комнатной температуре на организм здорового человека практически не оказывает никакого воздействия.

Техническая консультация

Характеристики смолы Т-111

№	Наименование показателей	Норма по ТУ
1	Внешний вид	Высоковязкая жидкость (смола) от коричневого до темно-коричневого цвета
2	Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка), %, не менее	93-98
3	Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее	11,5-14,0
4	Массовая доля кремния, %, не менее	1,5-2,2
5	Условная вязкость по шариковому вискозиметру при $(50 \pm 5) ^\circ\text{C}$, с, не более	200

Смола Т-111 при комнатной температуре взрывобезопасна, относится к трудносгораемым жидкостям (температура вспышки выше $270 ^\circ\text{C}$). При комнатной температуре не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Применяется для изготовления теплостойких клеев.

Особенности:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Смола Т-111 растворима в ацетоне и других органических растворителях;
- Смола Т-111 не взрывоопасна, при внесении в пламя горяча в основном из-за примеси фурфурилового спирта;
- Смола Т-111 при комнатной температуре практически не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Упаковка:

Полиэтиленовая, стеклянная и металлическая тара различной емкости.

Стандартная норма отгрузки: 1; 5; 10; 20 кг.

Возможна нестандартная фасовка по согласованию с потребителем.

Транспортировка:

Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке не опасна.

Гарантийный срок хранения смолы Т-111 – 12 месяцев с момента изготовления.

По вопросам приобретения Смола Т-111 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов