

**Назначение:**

Применяется в качестве полуфабриката при производстве эмалей на основе синтетических карбамидо- и меламиноформальдегидных смол. Удельный вес смолы 90-0,978-0,979 г/см<sup>3</sup> ТУ 6-10-816-79

## Техническая консультация

Технические характеристики	
Внешний вид смолы	Однородная прозрачная жидкость
Внешний вид пленки смолы	Раствор смолы, нанесенный на чистую стеклянную пластинку, должен быть прозрачным и не иметь механических включений
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, с в сольвенте в ксилоле	60-220 80-150
Кислотное число, (в пересчете на массовую долю нелетучих веществ), мг, КОН/г не более	25
Массовая доля нелетучих веществ, %	50 ± 2
Цвет по йодометрической шкале, мг I <sub>2</sub> /100 см <sup>3</sup> , не темнее	60
Совместимость смолы со смолой К-411-02 в соотношении 1:1 по массе	Высохшая пленка должна быть прозрачной

**Хранение:**

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола Т-90

**Фасовка:**

ЖДЦ, Бочки 200 л, барабаны 55 кг.

По вопросам приобретения Смола Т-90 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов