



Назначение

Предназначена для использования в качестве связующего при изготовлении стеклопластиков, а также для получения эпоксидных материалов различного назначения с повышенной тепло- и химстойкостью.

Отличительные свойства:

- отвержденные материалы обладают хорошей водостойкостью и химстойкостью в водных растворах нейтральных, основных и кислых солей, разбавленных растворах минеральных кислот, нефтепродуктах и сточных водах нефтепереработки;
- представляет собой специально подобранную композицию эпоксидных смол;
- отверждается ангидридами, алифатическими и ароматическими аминами.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Марка/ Наименование показателя	Смола теплостойкая Элад ТТ-27 ТУ 2225-066-10488057-2011
Внешний вид	Прозрачная вязкая жидкость
Вязкость при 50°C, мПа.с	5000-6500
Массовая доля эпоксидных групп, %	22,5-24,5
Массовая доля воды, %, не более	0,25

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола теплостойкая Элад ТТ-27

По вопросам приобретения Смола теплостойкая Элад ТТ-27 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов