



Смола УП-563 является модифицированной эпоксидной смолой. Результат взаимодействия немодифицированной эпоксидной смолы с реакционноспособным модификатором. Модификатор придает композиции необходимые физико-механические свойства. Применяется для изготовления эластичных пропиточно-заливочных компаундов, клеев и связующих для стеклопластиков.

Техническая консультация

Характеристики смолы УП-563

№	Наименование показателей	Норма по ТУ
1	Внешний вид	Низковязкая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
2	Массовая доля эпоксидных групп	7-9
3	Массовая доля летучих веществ, %, н/б	0,5
4	Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0,5
5	Массовая доля иона хлора, %, не более	0,007
6	Кислотное число в мг КОН/г, не более	1,0
7	Динамическая вязкость Па·С, при $(80 \pm 0,1)^\circ\text{C}$ не более	2,5

Работающие с эпоксидными материалами должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-87.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола УП-563

Средства пожаротушения — углекислотные и порошковые огнетушители, вода, пар, инертный газ, асбестовое полотно, песок — должны выбираться в соответствии с правилами по безопасному ведению работ, утверждёнными в установленном порядке.

Гарантийный срок хранения смолы УП-563 — 12 месяцев.

По вопросам приобретения Смола УП-563 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов