

**СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ УП-599 – ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИМЕНЕНИЕ**[Техническая консультация](#)**Характеристики смолы УП-599**

№	Наименование характеристик	Норма по ТУ
1	Внешний вид	Вязкая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
2	Массовая доля эпоксидных групп	6,0-8,5
3	Масса доля летучих веществ, %, н/б	0,8
4	Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	1,0
5	Массовая доля иона хлора, %, не более	0,05
6	Кислотное число в мг КОН/г, не более	1,0
7	Динамическая вязкость Па·С, при 80°C не более	0,5

Модифицированную эпоксидную смолу УП-599 хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при температуре не выше 40 ° С. Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## **Описание продукта**

представляет собой продукт взаимодействия олигоэфира с алифатической смолой.

## **Область применения**

используется для изготовления эластичных пропиточно-заливочных компаундов, клеев и связующих для стеклопластиков.

Гарантийный срок хранения смолы УП-599 — 12 месяцев.

По вопросам приобретения смолы уп-599 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов