



Смола УП-671

Упаковка: прорезиненные мешки по 25 кг нетто.

Срок хранения в поставляемом виде — 24 месяца

[Техническая консультация](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Показатель	Пределы	Размерность	Методика
Эпоксидный эквивалентный вес	470-550		ASTM D1652-90
Вязкость в растворе при 25°C	160-250	мПа*с	ASTM D445-95
Вязкость в расплаве при 150°C по ICI	400-950	мПа*с	ASTM D4287-88
Цвет по Pt-Co, макс.	90		ASTM D1209-93
Температура размягчения	75-85		ASTM D3104
Массовая доля эпоксидных групп	7.8-9.1	%	

По вопросам приобретения **смолы УП-671** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов