



Техническая консультация

Смола 90

Тип ЛКМ	Смола 90 представляет собой раствор в органических растворителях глифталевой смолы, модифицированной невысыхающим растительным маслом.
Применение	Смолу 90 применяют при производстве эмалей на основе синтетических мочевино- и меламиноформальдегидных смол.
Чистота лака	Слой лака, нанесенный на стеклянную пластинку, не имеет механических включений и сыпи
Цвет по йодометрической шкале	Не темнее 60 мг J2/100см3
Вязкость по ВЗ-246 при 20° С	в сольвенте 60-220сек в ксилоле 80-150 сек.
Кислотное число	не более 25 мг КОН/г
Растворитель	ксилол, сольвент
Массовая доля не летучих веществ	48-52%
Гарантии изготовителя	Изготовитель гарантирует сохранение свойств Смолы 90 при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения Смолы 90 шесть месяцев с момента изготовления.



ПРОФЕС-СИОНАЛЬная безопасность	Смола 90 пожароопасна и токсична за счет растворителей, входящих в ее состав (ксилол, сольвент). Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты согласно принятым нормам. Условия труда и защита окружающей среды при использовании Смолы 90 должны соответствовать принятым нормам. При попадании Смолы 90 на кожные покровы его удобно сначала смыть растительным маслом (например, подсолнечным), а затем промыть загрязненное место водой с мылом.
Что может привести к ухудшению смолы	1 Хранение около отопительных приборов, на солнце, при температуре выше 40°С. 2 Применение растворителей, несовместимых со смолой 90

Техническая консультация

Смола 188

Тип ЛКМ	Смола 188 представляет собой раствор в органических растворителях глифталевой смолы, модифицированной полувывсыхающим растительным маслом.
Применение	Смола 188 предназначен для производства нитроцеллюлозных лаков и эмалей.
Чистота лака	Слой лака, нанесенный на стеклянную пластинку, не имеет механических включений и сыпи
Цвет по йодометрической шкале	Не темнее 100 мг J2/100см3
Вязкость по ВЗ-246 при 20° С	50-70 сек.
Кислотное число	не более 20 мг КОН/г
Растворитель	ксилол

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Массовая доля не летучих веществ	48-52%
Гарантии изготовителя	Изготовитель гарантирует сохранение свойств Смолы 188 при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения Смолы 188 6 месяцев с момента изготовления.
ПРОФЕС-СИОНАЛЬная безопасность	Смола 188 пожароопасна и токсична за счет растворителей, входящих в ее состав (уайт-спирит, сольвент). Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты согласно принятым нормам. Условия труда на месте окраски должны соответствовать принятым нормам.
	Защита окружающей среды при проведении окраски должна соответствовать принятым нормам. При попадании Смолы 188 на кожные покровы его удобно сначала смыть растительным маслом (например, подсолнечным), а затем промыть загрязненное место водой с мылом.
Что может привести к ухудшению лака	1 Хранение около отопительных приборов, на солнце, при температуре выше 40°C. 2 Применение растворителей, несовместимых со смолой 188

По вопросам приобретения **смол 90, 188** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов