



ТУ У 20.1-32250229-014:2013

### Назначение

Смолы бакелитовые ПРОТЕХ СП марок В-1-1, В-1-2, В-1-3 предназначены для применения:

- в производстве компаундов для герметизации электрических изделий;
- в производстве изделий заливочным способом
- в производстве стеклопластиков.

Смола бакелитовая ПРОТЕХ СП марки В-1А предназначена для применения:

- в производстве теплозвукоизоляционных изделий,

### Техническая консультация

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименования показателей	Норма для марок				Методы испытаний
	СП-В-1-1	СП-В-1-2	СП-В-1-3	СП-В-1А	
1 Внешний вид	Прозрачная жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета			Вязкая жидкость серебристого цвета	По п. 5.1
2 Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %, не менее	75	75	70	75	По ГОСТ 17537 и п. 5.2
3 Вязкость условная, с	50-300	50-300	10-100	200-450	По ГОСТ 8420 и п. 5.3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



4 Водородный показатель(РН среды)	6,5-7,5	6,5-7,5	6,9-7,3	—	По п. 4.4ГОСТ 20907
5 Массовая доля свободного фенола, %, не более	7	7	8	10	ПоГОСТ 11235

### Транспортировка и хранение

Смолу бакелитовую ПРОТЕХ СП марок В-1-1, В-1-2, В-1-3, В-1А транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Смолу хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 °С в закрытом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Допускается хранить смолы на стеллажах или площадках, оборудованных навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, без нарушения герметичности упаковки.

По вопросам приобретения Смолы бакелитовые ПРОТЕХ СП МАРОК В-1-1, В-1-2, В-1-3, В-1А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов