



Смолы марок **СЭДМ** представляют собой продукты модификации эпоксидных смол **ЭД-20** или ЭД-16 кремнийорганическими соединениями.

Смолы марок **СЭДМ-1, СЭДМ-2, СЭДМ-3, СЭДМ-3Р, СЭДМ-4, СЭДМ-8** выпускаются по ОСТ 6-06-448-95 и СЭДМ-6 по ОСТ 6-05-5125-82.

Модифицированные смолы предназначены для изготовления термостойких клеев, компаундов, стеклотекстолитов и пресспорошков.

Смола **СЭДМ-1** — для изготовления клеев ВТ-200, К-600, стеклотекстолита СКТФ, стеклоткани СКТФ и компаунда ТКЗ.

Смола **СЭДМ-2** — для изготовления клея ВТ-25-200, ОК-СТ и компаунда ТКП.

Смола **СЭДМ-3** — для изготовления клеев ВТ-10 («Криосил»), К-800, пресспорошка ТЭМП-250.

Смола СЭДМ-3Р — для изготовления клеев (склеивание полиимидных плёнок) и для клеев, работающих при криогенных температурах.

[Смола СЭДМ-4](#) — для изготовления клеев ТКЛ-75, ТКМ-75 и ТКП-250.

[Смола СЭДМ-6](#) — для изготовления клея К-300-61.

Смола СЭДМ-8 — для изготовления термостойких клеев.

[Техническая консультация](#)

**Технические характеристики**

Наименование показателей	Норма для марок						
	СЭДМ-1	СЭДМ-2	СЭДМ-3	СЭДМ-3P	СЭДМ-4	СЭДМ-6	СЭДМ-8
Внешний вид	от светло- до темно-коричневого цвета	от бесцветного до коричневого цвета	от светло- до темно-коричневого цвета		темно-коричневого цвета	от коричневого до темно-коричневого цвета	светло-желтого цвета
Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка), %, не менее	99,0	98,5	99,0	78,0	98,0	87,0	97,0
Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее	12,0	14,0	15,5	17,0	15,0	12,0	17,0
Массовая доля титана, %, не менее	—	—	—	—	1,5	—	0,6
Массовая доля кремния, %, не менее	5,0	5,0	5,0	4,3	2,0	2,0-3,0	—
Время желатинизации при 250С, с., не более	—	—	—	—	—	420	—
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при 500С, не более	—	300	—	—	—	—	—

Гарантийный срок хранения 12 месяцев для смолы СЭДМ-6, 6 месяцев для смол СЭДМ-1, СЭДМ-2, СЭДМ-3, СЭДМ-3P и 3 месяца для смол СЭДМ-4, СЭДМ-8 со дня изготовления.

По вопросам приобретения **СЭДМ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов