



Смывка предназначена для удаления порошковых красок: эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных с поверхностей из черных и цветных металлов.

Фэйл-2 представляет собой вязкую жидкость, обладающую высокими тиксотропными свойствами. Композиция включает комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и активную составляющую. Смывка Фэйл-2 для краски автомобиля одинаково эффективно смывает краску как с поверхностей из черных, так и цветных металлов. Смывка обладает антикоррозионным эффектом. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляются водой, техническими моющими средствами либо растворителями 646, Р-5 и др. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. Расход смывки краски с автомобиля Фэйл-2 150-250 г/м². Может разводиться водой до 10-20%.

Фэйл-2 зарекомендовала себя как надежная смывка старой краски с автомобиля. Наносится она ровным слоем и выдерживается от 3 до 15 минут до появления растрескиваний и вспучивания старого лакокрасочного покрытия. Рекомендуется, при необходимости, вторично обработать те участки поверхности, которые, на ваш взгляд, недостаточно активно реагируют на смывку. Удалить размягченное покрытие можно скребком, шпателем или используя аппарат высокого давления. При необходимости время экспозиции можно увеличить, но, во избежание повреждения поверхности самого изделия, она не должна превышать 150 минут. Не допускайте полного высыхания смывки Фэйл-2 для краски автомобиля на очищаемой от краски поверхности.

Преимущества:

- Является универсальной, удаляет практически все виды лакокрасочных и порошковых покрытий в отличие от аналогов.
- В 4-5 раз экономичней таких смывок, как СП-6, СП-7, АФТ.
- Обладает высокими тиксотропными свойствами, т.е. не стекает с вертикальных поверхностей;
- Может быть разведена с водой на 10-20%, что тоже является преимуществом, в экономическом и техническом плане.
- Применяется любым способом: нанесения с помощью кисти, валика, ветоши, окунанием, струйным методом, распылением;
- Позволяет использовать современные технологические возможности – нанесение смывки с помощью аппаратов безвоздушного нанесения.
- Снижает трудозатраты на проведение работ по смывке старых ЛКП на 40-60%
- Не коррозионноактивна, по сравнению с рядом щелочных и кислотных смывок;
- Активна при пониженных температурах, при размораживании своих свойств не теряет.
- Время экспозиции 3-15 мин., у аналогов от 30 мин до 8 часов.



Применение:

Перед нанесением смывки поверхность должна быть подготовлена. Если на поверхности имеются загрязнения, ее следует очистить с помощью воды, технического моющего средства либо растворителя. Смывка может быть использована несколькими способами:

- Нанесение при помощи кисти, валика, наливом.

Смывка наносится ровным слоем и выдерживается на поверхности до растрескивания и вспучивания покрытия 3-15 минут. Если на поверхности остаются участки с неудаленным покрытием, то такие участки подвергаются повторной обработке смывкой. Размягченное покрытие удаляется шпателем, скребком или при помощи аппарата высокого давления; Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 150 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

- Нанесение погружным способом.

Смывка наливается в специальную ванну, а затем в ванну со смывкой погружается изделие. Для долговременной функциональности смывки необходимо обеспечить герметичность ванны. Время до растрескивания и вспучивания поверхности- 3-20 минут, в зависимости от прочности покрытия. Размягченное покрытие удаляется шпателем, скребком или струей воды при помощи аппарата высокого давления; Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 150 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

- Нанесение при помощи аппаратов безвоздушного нанесения.

В смывку добавляется вода из расчета 10-20%. Аппарат безвоздушного нанесения должен быть приспособлен к применению смывок! Порядок проведения работ зависит от технических характеристик конкретного типа аппарата безвоздушного нанесения. Смывка струей наносится на обрабатываемую поверхность. Время экспозиции зависит от прочности покрытия 3-15 минут. После растрескивания и вспучивания краски, необходимо удалить ее при помощи шпателя, скребка, струей воды при помощи аппарата высокого давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 150 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!



Смывка автомобильной краски фэйл-2

После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством либо органическим растворителем типа Р-646, Р-5 и др. И остается только снять старую краску со стен!

По вопросам приобретения **смывки автомобильной краски фэйл-2** получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов