



ГОСТ 2548-77

Внешний вид:

Чешуйки или гранулы малиново-красного цвета.

Эмпирическая формула:

CrO₃.

Область применения:

В производстве металлического хрома высокой чистоты, сверхтвердых материалов, некоторых катализаторов для процессов хромирования, хроматирования и пассивирования;

В производстве электролитического хрома, производстве катализаторов;

В производстве литья в составе формовочных и стержневых смесей, для процессов травления и других целей.

Техническая консультация

Показатели качества	Марка А	Марка Б	Марка В
Массовая доля хромового ангидрида (CrO ₃), % не менее	99,7	98,8	98,0
Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, % не более	0,02	0,05	не нормируется
Массовая доля сульфатов (SO ₄), % не более	0,06	0,18	не нормируется
Массовая доля натрия (Na), % не более	0,05	не нормируется	не нормируется



Ангидрид хромовый технический (хромовая кислота)

Тара:

Сертифицированные в соответствии с требованиями ООН неокрашенные металлические барабаны, нетто 50 кг;
Сертифицированные в соответствии с требованиями ООН металлические барабаны со съемным верхним днищем, нетто 250 кг;
Сертифицированные в соответствии с требованиями ООН металлические барабаны со съемным верхним днищем, нетто 50 кг.

Упаковка:

на паллетах, обтянутых термоусадочной пленкой;
на паллетах, обтянутых стрейч-пленкой.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов