



Феррохром низкоуглеродистый азотированный (Феррохрома нитрид)

ТУ 24.10.12.270-33-05762312-2022

Внешний вид:

порошок (фракция 0-0,315 мм) или спек (фракция 2-50 мм).

Область применения:

- в металлургической промышленности для легирования сталей и сплавов.

[Техническая консультация](#)

Марка	Массовая доля, %						
	Cr, не менее	C, не более	Si, не более	P, не более	S, не более	Al, не более	N, не менее
ФХН 8	60	0,15	1,5	0,03	0,02	0,2	8
ФХН 10	60	0,1	1,5	0,03	0,02	0,2	10
ФХН 12	63	0,03	1,5	0,03	0,02	0,2	9-13

Упаковка:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Феррохром низкоуглеродистый азотированный (Феррохрома нитрид)

- Контейнеры типа МКР вместимостью 1000 кг нетто каждый.
- Бочки стальные (210 л) вместимостью 500 кг нетто каждый.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов