



Хром электролитический брикетированный дегазированный (ХЭБД)

## Техническая консультация

ТУ 24.45.30.220-18-05762312-2017

**Вид и размер:** Брикет цилиндрической формы (d)38 мм x (h) 15 ± 2 мм, весом: 90±10 г.

**Применение:** В производстве суперсплавов, сложных сплавов и сталей для аэрокосмической, атомной, нефтехимической и других высокотехнологичных отраслей промышленности.

Показатели качества	Содержание, ppm			
	ХЭБД-1	ХЭБД-2	ХЭБД-3	ХЭБД minS
Массовая доля хрома (Cr), % не менее	99,9	99,8	99,7	99,8
Массовая доля кремния (Si), не более	200	350	500	350
Массовая доля алюминия (Al), не более	50	100	200	100
Массовая доля железа (Fe), не более	600	1000	1200	1000
Массовая доля углерода (C), не более	50	150	300	100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хром электролитический брикетированный дегазированный (ХЭБД)

Массовая доля серы (S), не более	20	25	30	5
Массовая доля фосфора (P), не более	10	15	20	12
Массовая доля меди (Cu), не более	10	10	10	10
Массовая доля мышьяка (As), не более	5	5	10	5
Массовая доля висмута (Bi), не более	1	1	1	1
Массовая доля сурьмы (Sb), не более	5	5	5	5
Массовая доля цинка (Zn), не более	10	10	10	10
Массовая доля свинца (Pb), не более	5	5	10	5
Массовая доля олова (Sn), не более	10	15	15	10
Массовая доля азота (N), не более	20	30	40	20
Массовая доля кислорода (O), не более	250	400	500	400

Изготовление продукции возможно по индивидуальному запросу.

**Упаковка:** Стальные барабаны с полиэтиленовым вкладышем: 55 кг нетто. По запросу допускаются другие виды упаковки.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов