



Медь (II) оксид порошок и гранулы

Медь (II) оксид

CuO

[Техническая консультация](#)

Физико-химические данные:

| | |
|---------------------|---------|
| М.в | 79,54 |
| t _{пл} | 1026° C |
| Нерастворим в воде. | |

Внешний вид: твердые гранулы коричнево-бурого или черно-бурого цвета, тонкий порошок черного цвета.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение: для комбикормов, для получения катализаторов, как пигмент для стекла, керамики, эмалей, в лабораторной практике.

Техническая консультация

Медь (II) оксид ГОСТ 16539-79

| Показатели качества | ЧДА 2611210632 (порошок) |
|----------------------------------|-----------------------------|
| | 2611211442 (гранулы) |
| М.д. основного вещества | 99-102% |
| Нераств. в HCl вещества | ≤ 0,02% |
| Раств. в воде вещества | ≤ 0,02% |
| Азот общий (N) | ≤ 0,002% |
| Сера (S) в пересчете на сульфаты | ≤ 0,01% |
| Хлориды (Cl) | ≤ 0,003% |
| Железо (Fe) | ≤ 0,02% |
| Органические примеси (C) | ≤ 0,002% |
| Щелочные (K+Na+Ca) | ≤ 0,1% |



Медь (II) оксид порошок и гранулы

Гарантийный срок хранения 2 года.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов