



ГОСТ 5905-04

**Изготавливают:**

дробленным в кусках фракцией 5-50 мм.

**Эмпирическая формула:**

Cr.

**Область применения:**

- В металлургической промышленности для легирования специальных сталей и сплавов;
- В производстве жаропрочных сплавов для авиационной и космической техники;
- В производстве коррозионностойких сплавов в химическом и атомном машиностроении.

**Техническая консультация**

Показатели качества:	X98,5	X99	X99H5	X99H4	X99H2	X99H1
Массовая доля хрома Cr, не менее	98,5%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
Массовая доля кремния Si, не более	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Массовая доля алюминия Al, не более	0,7%	0,5%	0,5%	0,2%	0,2%	0,5%
Массовая доля железа Fe, не более	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Массовая доля углерода C, не более	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%
Массовая доля серы S, не более	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Массовая доля фосфора P, не более	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,005%
Массовая доля меди Cu, не более	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,008%	0,005%
Массовая доля мышьяка As, не более	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Массовая доля висмута Bi, не более	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0005%	0,0004%

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru  
Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Массовая доля сурьмы Sb, не более	0,008%	0,008%	0,008%	0,008%	0,006%	0,002%
Массовая доля цинка Zn, не более	0,01%	0,01%	0,006%	0,006%	0,006%	0,005%
Массовая доля свинца Pb, не более	0,001%	0,001%	0,0008%	0,0008%	0,0008%	0,0005%
Массовая доля олова Sn, не более	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%	0,004%
Массовая доля азота N, не более	—	—	0,05%	0,04%	0,02%	0,01%
Массовая доля кобальта Co, не более	—	—	—	0,005%	0,005%	—

**Тара:**

- Металлические барабаны (250 л) вместимостью 500 кг нетто;
- Контейнеры разового использования типа Биг-Бег, нетто 1000 кг;
- Металлические барабаны (42 л) вместимостью 100 кг нетто.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: