




Никель (II) нитрат 6-водный для НКГЦ аккумуляторов

Никель (II) азотнокислый 6-водный



Техническая консультация

Физико-химические данные:

М.в	290,79
t _{пл}	56,7° С
Растворимость в воде	238,5 ⁰

Внешний вид: кристаллы изумрудно-зеленого цвета, слегка выветривающиеся в сухом и быстро расплывающиеся во влажном воздухе.

Применение: для производства щелочных аккумуляторов, для получения никельсодержащих катализаторов, в производстве других соединений никеля, как компонент электролитов для нанесения покрытий никеля на металлы, шихты в производстве цветной керамики, а также в аналитической практике.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Никель (II) нитрат 6-водный для НКГЦ аккумуляторов

Класс опасности 5, подкласс 5.1, классификационный шифр 5113, серийный номер ООН 2725.

Техническая консультация

Никель (II) нитрат 6-водный для НКГЦ аккумуляторов ТУ 6-09-02-503-91

Показатели качества	ЧДА (2622230682)
М.д. основного вещества	$\geq 98,2\%$
Нераств. в воде вещества	$\leq 0,003\%$
Сульфаты (SO_4)	$\leq 0,005\%$
Хлориды (Cl)	$\leq 0,001\%$
Железо (Fe)	$\leq 0,0005\%$
Кобальт (Co)	$\leq 0,01\%$
Медь (Cu)	$\leq 0,002\%$
Кадмий (Cd)	$\leq 0,002\%$
Свинец (Pb)	$\leq 0,0005\%$
Цинк (Zn)	$\leq 0,001\%$
Кальций (Ca)	$\leq 0,005\%$
Магний (Mg)	$\leq 0,01\%$
Сумма (K+Na)	$\leq 0,035\%$
рН 5%-ного раствора реактива	3,5-5,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Никель (II) нитрат 6-водный для НКГЦ аккумуляторов

Гарантийный срок хранения 3 года.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов