



Никель окись черная

Никель (II) оксид

NiO

Техническая консультация

Физико-химические данные:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| М.в                 | 74,69   |
| t <sub>пл</sub>     | 1960° C |
| Нерастворим в воде. |         |

**Внешний вид:** порошок от серовато-зеленого до черного цвета.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Никель окись черная

**Применение:** для получения никельсодержащих катализаторов и ферритов, других соединений никеля, как пигмент для стекла, глазурей и керамики.

Класс опасности 6, подкласс 6.1, классификационный шифр 2825.

[Техническая консультация](#)

### Никеля окись черная ГОСТ 4331-78

| Показатели качества         | Ч (2611210761) |
|-----------------------------|----------------|
| М.д. никеля (Ni)            | ≥ 77%          |
| Нераств. в HCl вещества     | ≤ 0,2%         |
| Азот общий (N)              | ≤ 0,015%       |
| Сульфаты (SO <sub>4</sub> ) | ≤ 0,01%        |
| Хлориды (Cl)                | ≤ 0,005%       |
| Железо (Fe)                 | ≤ 0,003%       |
| Кобальт (Co)                | ≤ 0,15%        |
| Медь (Cu)                   | ≤ 0,01%        |
| Цинк (Zn)                   | ≤ 0,02%        |
| Щелочные (K+Na+Ca+Mg)       | ≤ 0,15%        |

Гарантийный срок хранения 3 года.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Никель окись черная

По вопросам приобретения Никель окись черная и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов