

**Ag₂O****Физико-химические данные:**[Техническая консультация](#)

М.в	231,735
t _{пл}	300° С
Растворимость в воде	0,0013 ²⁰

Внешний вид: порошок коричнево-черного цвета.

Применение: в производстве источников тока, в качестве катализатора.

Серебро оксид ТУ 6-09-697-88[Техническая консультация](#)

Показатели качества	Ч (2611212001)
Коэффициент использования серебро оксида	≥ 90%



Серебро оксид

М.д. основного вещества	$\geq 99,3\%$
М.д. серебра (Ag)	$\leq 92,4\%$
Нераств. в HNO ₃ вещества	$\leq 0,02\%$
Насыпная плотность	$\leq 0,40-0,75 \text{ г/см}^3$
Нитраты (NO ₃)	$\leq 0,1\%$
Железо (Fe)	$\leq 0,004\%$
Медь (Cu)	$\leq 0,01\%$
Карбонаты (CO ₃ ⁻²)	$\leq 1\%$

Гарантийный срок хранения 1 год.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов