



Щебень из шлака металлического хрома

ТУ 5718-005-05762312-2010

Поставляется фракциями:

0-400мм;
100мм.

Фазовый состав:

$6\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CaO}$ (Гексаалюминат кальция).

Область применения:

- Для производства огнеупорной продукции, жаростойких смесей, жаропрочных бетонов(в качестве наполнителя).

Химический состав:

- оксида алюминия в пересчете на Al_2O_3 75-82%;
- оксида кальция в пересчете на CaO 3-8%;
- оксида хрома в пересчете на Cr_2O_3 6-13%.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Щебень из шлака металлического хрома

Температура плавления 1700-1800 °С.

Отгрузка:

- Отгрузка производится насыпью в п/вагоны, также возможна отгрузка материала, тарированного в МКР.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов