



**Солидол С** (Солидол синтетический) (**ГОСТ 4366-76**) — смазка общего назначения; смесь масел кислотнo-щелoчной (70%) и селективной (30%) очистки, загущенная кальциевыми мылами кубовых остатков СЖК (С20 и выше) и низкомолекулярных СЖК С5-С6. Основные эксплуатационные характеристики синтетического солидола: хорошие водостойкость, коллоидная стабильность, защитные свойства, узкий диапазон рабочих температур и низкая механическая стабильность. Работоспособна при температуре -30...+65 °С, в мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т. п.) — от -50 °С.

**Область применения**

Относительно грубые узлы трения механизмов и машин, транспортных средств, сельскохозяйственной техники; ручной и другой инструмент, шарниры, винтовые и цепные передачи, тихоходные шестеренчатые редукторы и т. п.

Техническая консультация

**Технические характеристики Солидол С**

| Наименование показателя                                           | Норма                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид и цвет                                                | Однородная масса без комков от светло- до темно-коричневого цвета |
| Испытание коррозийного действия                                   | выдерживает                                                       |
| Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH, %, не более  | 0,2                                                               |
| Массовая доля свободных органических кислот                       | отсутствие                                                        |
| Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте | отсутствие                                                        |
| Температура каплепадения, °С, не менее                            | 75                                                                |
| Содержание механических примесей, %, не более                     | 0,3                                                               |
| Коллоидная стабильность, % выделения масла                        | 2-4                                                               |
| Влажность, %, не более                                            | 3                                                                 |



Солидол С

По вопросам приобретения Солидол С и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов