



ТУ 2216-202-00209556-2009

Сополимер акрилонитрила с метилакрилатом (соотношение 96:4), получают в водной среде в присутствии окислительно-восстановительной системы. Сополимер выпускается в виде порошка белого цвета, упакован в полиэтиленовые мешки. Масса сополимера в мешке 7-10 кг.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма
1. Массовая доля влаги, %, не более	1,8
2. Массовая доля золы, %, не более	0,12
3. Массовая доля железа, %, не более	0,005
4. Удельная вязкость	1,85±0,1

Применение

Сополимер акрилонитрила с метилакрилатом предназначен для изготовления волокон, резинотехнических изделий и других технических целей.

Чтобы купить **Сополимер акрилонитрила с метилакрилатом** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов