



Сорбент МСК 0,7-1,5 мм

[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Сорбент МСК производится из природного минерала пиролюзит, является аналогом по свойствам и применению таким загрузкам как Aqua-Mandix, Pyrolox, иные. Используется в однослойных и многослойных фильтрах для удаления из воды растворённых железа, марганца и сероводорода.

Сорбент МСК рекомендован для применения, как в напорных, так и в безнапорных системах, в качестве основного или многослойного элемента слоя загрузки. Особенно эффективен при совместном применении с загрузками **Сорбент АС** и **Сорбент МС**.

Сорбент МСК не обработан дополнительно химически активными покрытиями на основе марганца или иного каталитически активного металла, что исключает вероятность отказа в работе при истощении или смыве данных поверхностей. Несмотря на то, что диоксид марганца является достаточно мощным окислителем, для стабильной и продолжительной эксплуатации фильтров обезжелезивания, особенно при условии низкого pH воды и высокого содержания удаляемых примесей (железо, марганец, сероводород) рекомендуется подавать на загрузку предварительно аэрированную воду или проводить время от времени реагентную регенерацию с окислителем.

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Основные

Производитель	Алсис
Страна производитель	Россия

Дополнительные характеристики

Насыпная плотность	1350-1400 кг/м ³
Плотность	2850 кг/м ³
Истираемость	0,01%
Измельчаемость	0,19%

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сорбент МСК 0,7-1,5 мм

Межзерновая пористость	46-49%
Коэффициент неоднородности	1,6-1,8
Скорость фильтрации	10-15 м/ч
Скорость промывки при расширении на 30-35%	50-60 м/ч
Высота слоя	40-100 см
Фракции	0,7-1,5 мм 1,5-3,0 мм

По вопросам приобретения Сорбент МСК 0,7-1,5 мм и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов