



Восковый водовытесняющий антикоррозионный состав, не содержащий бария и образующий на поверхности тонкую защитную восковую плёнку, сухую на ощупь.

Состав консервационный МКВ-2 по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МКВ-2

используется для защиты от коррозии металлических деталей, механизмов, узлов машин, приводов, двигателей и запасных частей. Тонкая восковая плёнка совместима со всеми видами моторных и трансмиссионных масел, что позволяет устанавливать детали и пускать механизмы без удаления антикоррозионного состава. Состав консервационный МКВ-2 устойчив к воздействию кислот и щелочей.

Рекомендуемые сферы применения:

- рекомендуется для защиты нижней части кузова и его скрытых полостей, а также для продолжительного хранения полуфабрикатов литых и прессованных изделий внутри помещений, под навесом и на открытом воздухе.
- подходит для консервации транспортных средств и машин в строительной и сельскохозяйственных отраслях.
- может наноситься погружением, намазыванием и накатыванием.
- обладает повышенными прочностными свойствами.

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики МКВ-2

Показатель	Ед.изм.	Типичное значение
Внешний вид	—	Жидкость от светло-желтого до тёмно-желтого цвета
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм2/с	8,5...14,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, не более	%	0,05
Массовая доля механических примесей, не более	%	отсутствует
Температура застывания, не более	°C	-12
Температура вспышки, не менее	°C	140
Температура самовоспламенения, не менее	°C	240

Преимущества :

- Обладает тиксотропными свойствами, что предотвращает стекание защитного покрытия с вертикальных поверхностей, причем плёнка остается достаточно эластичной, чтобы предотвратить растрескивание под влиянием колебаний температуры.
- Может наноситься как по металлическим, так и по окрашенным поверхностям.
- Обеспечивает защиту от коррозии при хранении под навесом на срок 12...36 месяцев.
- Допускается длительное хранение в закрытой таре без потери потребительских свойств.

Хранение

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5-35°C. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 96 месяцев.

По вопросам приобретения Состав консервационный МКВ-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов