



ТУ 32 ЦТ 547-83

Состав прожировочный-40 предназначен для пропитки кожаных прокладок и манжет тормозных цилиндров. Жировка и смазка кожаных манжет и прокладок пневматического и другого оборудования производятся для придания им эластичности, воздухопроницаемости, влагонепроницаемости и стойкости к разрушению и высыханию.

Прожировочные составы используются для пропитки прокладок и манжет из кожи в тормозном оборудовании и механизмах железнодорожного подвижного состава. В зависимости от условий применения устанавливаются две марки прожировочного состава: «40» – предназначен для пропитки кожаных прокладок и манжет тормозных цилиндров, «12» – для пропитки кожаных манжет воздухопроводов.

Состав прожировочный-40 представляет собой сплав касторового и нефтяного масел с церезином и саломасом.

Преимущества Состава прожировочного-40

- придаёт обработанной коже высокую эластичность;
- защищает кожаный материал манжет и прокладок от разрушения;
- обеспечивает хорошую воздухопроницаемость кожаных изделий.

Техническая консультация

Физико-химические показатели

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Состав прожировочный-40

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателя
1.	Внешний вид	Однородная мазь от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета
2.	Кинематическая вязкость при 75°C, мм ² /с, не более	60
3.	Кислотное число, мг КОН на 1 г, не более	6,0
4.	Массовая доля воды, %	Отсутствие
5.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,1
6.	Температура каплепадения, °C, не менее	49

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления.

По вопросам приобретения Состав прожировочный-40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов