



Составы для горячей штамповки LUBRODAL F 400, LUBRODAL ST 500 V, LUBRODAL F 53/30

LUBRODAL F 400

LUBRODAL F 400 — это водосмешиваемый не содержащий графита и масла смазочный материал для пресс-форм. Значительно улучшает течение металла в процессе деформации и качество поверхности.

LUBRODAL F 400 предназначен для процессов теплойковки стали, специальных сплавов и цветных металлов (алюминий, латунь и т.д.), особенно в тех случаях, когда продукты на основе графита не могут использоваться.

LUBRODAL F 400 поставляется в виде концентрата и перед применением должен разбавляться водой. Коэффициент разбавления зависит от степени деформации и обрабатываемого металла, определяется опытным путем.

Техническая консультация

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Динамическая вязкость по Брукфилду при 20°C	мПа*с	300±150	
Плотность при 20°C	г/см ³	1.14±0.01	DIN 51 757
рН при 20°C		8.5±0.5	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Составы для горячей штамповки LUBRODAL F 400, LUBRODAL ST 500 V, LUBRODAL F 53/30

LUBRODAL ST 500 V

LUBRODAL ST 500 V — это высокотемпературный водосмешиваемый безграфитный смазочный материал с отличными разделительными свойствами, специально разработанный для процесса горячей прокатки в производстве бесшовных труб.

LUBRODAL ST 500 V поставляется в виде концентрата, и перед применением должен разбавляться водой, в соотношении от 1:1 до 1:3. Оптимальный коэффициент разбавления определяется опытным путем.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Динамическая вязкость по Брукфильду при 20°C	мПа*с	2000±1000	
Плотность при 20°C	г/см ³	1.14±0.02	DIN 51 757
pH при 20°C		9.0±0.5	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Составы для горячей штамповки LUBRODAL F 400, LUBRODAL ST 500 V, LUBRODAL F 53/30

LUBRODAL F 53/30

LUBRODAL F 53/30 — это водосмешиваемый безграфитовый смазочный материал для пресс-форм, используемых при горячей штамповке стали, оставляет на рабочих поверхностях сухую, прочно удерживающуюся белую разделительную пленку. Обладает отличными смазочными и разделительными свойствами. Представляет собой концентрат и перед применением должен разбавляться водой.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Динамическая вязкость по Брукфилду при 20°C	мПа*с	~ 20	
Плотность при 20°C	г/см ³	1.45±0.01	DIN 51 757
pH при 20°C		12.5±0.5	

По вопросам приобретения **составов для горячей штамповки LUBRODAL F 400, LUBRODAL ST 500 V, LUBRODAL F 53/30** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов