



Смазочно-охлаждающая жидкость Атмол-06ПС (ТУ 0258-023-39247202-2001) — смесь нефтяного масла, эмульгаторов, а также антикоррозионных и смазочных добавок. Содержит компоненты, обеспечивающие биологическую стойкость эмульсии.

Область применения СОЖ Атмол-06-ПС

Используется в виде водной эмульсии с концентрацией от 3 до 8% при механической обработке металлов.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Внешний вид при температуре 20±10 °С	Однородная маслянистая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
Запах	Специфический, не раздражающий
Вязкость кинематическая при 50°С, мм ² /с, не более	80
Кислотное число, мг КОН/г, не менее	15
Стабильность при хранении	Выдерживает
Плотность при 20°С, кг/см ³	1,00 — 1,10
5%-ная водная эмульсия	
стабильность эмульсии после 24 часов выдержки	выдерживает
водородный показатель, рН эмульсии, в пределах	9,0 — 10,0
3%-ная водная эмульсия	
коррозионная агрессивность по отношению к черным металлам (метод «отпечатков»)	отсутствие
склонность к пенообразованию, см ³ , не более	500
устойчивость пены, см ³ , не более	200

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ Атмол-06-ПС

По вопросам приобретения Грунтовка ЭП-0199 по ржавчине и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов