



Смазочно-охлаждающая жидкость Инкам-3 (ТУ 0258-004-42147065-2007) — смесь минерального масла, ингибитора коррозии, бактерицидной добавки и эмульгаторов. Обладает высокими смазывающими свойствами, а также стабильным запасом щелочности, биостойкости и эмульгируемости. Срок службы приготовленной эмульсии в централизованных системах составляет до 5 месяцев.

Область применения СОЖ Инкам-3

Применяется при обработке алюминиевых сплавов, чугуна, цветных металлов, сталей в концентрации 3 — 15%.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
<i>Концентрат (продукт в состоянии поставки)</i>	
Внешний вид	Однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета
Запах	Специфический, не раздражающий
Плотность при 20°C, кг/м ³	1020 — 1050
Массовая доля воды, не более	40
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	20 — 80
Стабильность при хранении	Выдерживает
Кислотное число, мг КОН/1 г, не менее	30
Массовая доля азота, %	2,2 — 2,8
<i>3%-ная водная эмульсия</i>	
Стабильность водной эмульсии	Выдерживает
Коррозионная агрессивность	Выдерживает

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Склонность к пенообразованию, смЗ, не более	450
Устойчивость пены, смЗ, не более	220
Водородный показатель (рН)	9 — 10
Влияние жесткой воды на качество эмульсии	Выдерживает
Резерв щелочности в мл. 0,1 N р-ра HCl, не менее	42

По вопросам приобретения СОЖ Инкам-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: