



Масляная смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ **МР-6** — жидкость широкого круга операций: резьбонарезание, сверление, развертывание, протягивание легированных и жаропрочных сталей, титановых сплавов и тугоплавких материалов.

Область применения

МР-6 применяется в индивидуальных и централизованных системах подачи станков и автоматических линий.

Техническая консультация

Технические характеристики МР-6

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Маслянистая жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета
Плотность при 20 °С, кг/м ³	920-1000
Вязкость кинематическая при 50 °С, сСт	20,0-30,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	130
Содержание механических примесей, %, не более	0,04
Содержание серы, %, масс	0,4-1,0
Содержание хлора, %, масс	10,0-15,0
Содержание воды, %	Следы

По вопросам приобретения СОЖ МР-6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов