



Масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) **МР-8** — представляет собой пакет присадок в нефтяных промышленных маслах общего назначения, обеспечивающие композиции высокие противозадирные, антикоррозионные и антитуманные свойства.

МР-8 относится к категории — Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) или смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС) предназначены для уменьшения температуры, силовых параметров обработки и износа режущего инструмента, штампов и валков, должны обеспечивать удовлетворительное качество обработанной поверхности.

Область применения

Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) МР-8 — предназначена для применения в виде 5-50 %-ных растворов в промышленных маслах с кинематической вязкостью при 50 °С от 4*10⁻⁶ до 40*10⁻⁶ м² /с при обработке резанием сталей и цветных металлов.

Техническая консультация

Технические характеристики МР-8

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Однородная маслянистая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
Запах	Специфический, не раздражающий
Плотность при 20°С, кг/м ³ , в пределах	870 — 960
Вязкость кинематическая, при 50°С, мм ² /с, в пределах	25 — 40
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	190
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	1,5
Содержание воды	Отсутствие
Содержание механических примесей, %, не более	0,04

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ МР-8

Содержание серы, %, в пределах	0,7- 1,5
Содержание хлора, %, в пределах	5,0- 7,0
Коррозионное воздействие на металлы:	
-серый чугун по ГОСТ 1472 марки СЧ18 или СЧ20 или СЧ21	Выдерживает
-сталь 40 или 45 по ГОСТ 1050	Выдерживает
-медь марок М0к или М0б или М1к или М1б или М1 или М2 по ГОСТ 859	Не более 2 в
Стабильность при хранении	Выдерживает
Температура застывания, °С, не выше	-4

По вопросам приобретения СОЖ МР-8 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов