



СОЖ ОСМ-1 масляная смазочно-охлаждающая жидкость широкого круга операций: алмазное хонингование, полирование, суперфиниширование черных и цветных металлов. СОЖ ОСМ-1 применяется в индивидуальных и централизованных системах подачи станков и автоматических линий.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики ТУ 38.201288-80

Наименование показателей	Норма	Методы испытаний
1. Цвет на колориметре ЦНТ, без разбавления, ед. ЦНТ, не более	4	по ГОСТ 20284
2. Запах	Специфический, не раздражающий	Органолептически
3. Вязкость кинематическая при 20С, мм/с, не более	7,5	по ГОСТ 33
4. Плотность при 20С, кг/м ³	850-890	по ГОСТ 3900
5. Температура вспышки в открытом тигле, С, не менее	90	по ГОСТ 4333
6. Коррозионное воздействие на черные металлы:		
чугун серый марки СЧ18-36	Выдерживает	по ГОСТ 2917 с дополнением по п. 4.2 ТУ
сталь марки СТ 45	Выдерживает	по ГОСТ 2917 с дополнением по п. 4.2 ТУ
7. Содержание воды	Следы	по ГОСТ 2477
8. Содержание механических примесей, %, не более	0,03	по ГОСТ 6370



СОЖ ОСМ-1

Условия применения:

СОЖ ОСМ-1 применяется в состоянии поставки.

Гарантийный срок хранения 1 год.

По вопросам приобретения СОЖ ОСМ-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов