



Сбалансированная смесь нефтяного масла, эмульгатора, ингибиторов коррозии, бактерицида и противоизносной присадки, которая при смешивании с водой образует мелкодисперсную эмульсию.

### Область применения

В виде 3-5% водной эмульсии при лезвийной и абразивной обработке черных металлов и сплавов алюминия.

### Характеристики СОЖ

Концентрат (продукт в состоянии поставки)

#### Техническая консультация

| Наименование показателя                            | Норма                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                        | Однородная сметанообразная маслянистая жидкость от белого до светло-коричневого цвета |
| Запах                                              | Специфический, не раздражающий                                                        |
| Кислотное число, мг КОН/г, не менее                | 5                                                                                     |
| Массовая доля воды, %, не более                    | 30                                                                                    |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , в пределах | 980 - 1020                                                                            |
| Стабильность при хранении                          | выдерживает                                                                           |

#### Техническая консультация

3%-ная водная эмульсия

| Наименование показателя | Норма |
|-------------------------|-------|
|-------------------------|-------|

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ ОСМ-2

|                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Внешний вид                                              | Однородная жидкость белого цвета |
| Стабильность эмульсии после 3 часов выдержки             | выдерживает                      |
| Водородный показатель, pH эмульсии, в пределах           | 9,0 - 10,0                       |
| Коррозионная агрессивность по отношению к чугуну СЧ-18   | выдерживает                      |
| Склонность к пенообразованию, см <sup>3</sup> , не более | 400                              |
| Устойчивость пены, см <sup>3</sup> , не более            | 100                              |
| Влияние жесткой воды                                     | выдерживает                      |

По вопросам приобретения СОЖ ОСМ-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов