



ТУ 0258-041-06377289-2000

Смазка технологическая «ОСМ-5» — средневязкое минеральное масло с противоизносными и противозадирными присадками — используется на различных операциях механообработки и является аналогом смазки «ОСМ-5».

Техническая консультация

Физико-химические характеристики			
№	Показатель	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	маслянистая жидкость светло-коричневого цвета	визуально
2	Плотность при 20 ⁰ С, г/см ³ , не более	1,100	ГОСТ 3900
3	Кинематическая вязкость при 50 ⁰ С, мм ² /с (сСт), не более	75,00 — 85,00	ГОСТ 33
4	Температура вспышки в открытом тигле, ⁰ С, не ниже	150	ГОСТ 4333
5	Кислотное число, мг КОН/г, не более	3,0	ГОСТ 5985
6	Содержание воды, %, не более	следы	ГОСТ 2477
7	Содержание механических примесей, %, не более	0,02	ГОСТ 6370
8	Стабильность при хранении	выдерживает	ГОСТ 6243
9	Число омыления, мг КОН/г, не менее	25	ГОСТ 21749
10	Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при 20 ⁰ С: — нагрузка сваривания, Р _{св} , Н, не менее — нагрузка критическая, Р _к , Н, не менее — индекс задира, И _з , не менее	1500 1000 100	ГОСТ 9490

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ ОСМ-5

11	Содержание золы, %, не более	0,2	ГОСТ 1461
----	------------------------------	-----	-----------

По вопросам приобретения СОЖ ОСМ-5 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов