



СОЖ В-3 м. А предназначена для обработки углеродистых и легированных конструкционных сталей на операциях точения, фрезерования, сверления, развертывания, резбонарезания, зубофрезерования, протягивания, в том числе для работы на станках-автоматах. Заменяет СОЖ МР-7, на отдельных операциях заменяет СОЖ типа МР-1, МР-3, МР-6.

СОЖ В-3 м. М применяется на операциях зубообработки, протягивания, резбонарезания деталей из труднообрабатываемых сталей и сплавов. В виде 5-50% растворов в промышленных маслах (И-12А, И-20А, И-30А) применяется при механической обработке труднообрабатываемых сталей и сплавов на токарных автоматах. Характеризуется высокими трибологическими свойствами. Заменяет СОЖ МР-99.

[Техническая консультация](#)

СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЖ В-3 А

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Вязкость кинематическая, сСт при 50°C, в пределах	20-30
Температура вспышки, °C, не ниже	180
Кислотное число, мг КОН/н, не более	12
Массовая доля хлора, не менее	9
Коррозионное воздействие на металлы, по ГОСТ 2917 — чугун серый, сталь	Выдерживает
Плотность при 20°C, г/см ³	0,925

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ В-3 МАРКИ А,Б,М

СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЖ В-3 Б

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Вязкость кинематическая, сСт при 50°C, в пределах	70-85
Температура вспышки, °C, не ниже	190
Кислотное число, мг КОН/н, не более	12,0
Массовая доля хлора, не менее	12,0
Коррозионное воздействие на металлы, по ГОСТ 2917 — чугун, сталь	Выдерживает
Плотность при 20°C, г/см ³	0,925

[Техническая консультация](#)

СТАНДАРТНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЖ В-3 М

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Вязкость кинематическая, сСт при 50°C, в пределах	65-75
Температура вспышки, °C, не ниже	180
Кислотное число, мг КОН/н, не более	40
Массовая доля хлора, не менее	12,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СОЖ В-3 МАРКИ А,Б,М

Коррозионное воздействие на металлы, по ГОСТ 2917 — чугун, сталь	Выдерживает
Плотность при 20°С, г/см ³	0,925
Трибологические характеристики на ЧМШ: нагрузка сваривания (Рс), кгс, не менее	500

По вопросам приобретения СОЖ В-3 МАРКИ А,Б,М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов