



Смывка краски эффективна для удаления металонаполненных красок (металика, автомобильных дисков), в том числе любого лакокрасочного покрытия и порошковых красок. Эффективна для всех типов красок. Фейлу-45 легко дается даже смывка старой краски и смывка черной краски.

Преимущества:

- Удаляет практически ВСЕ виды красок в отличие от аналогов за более короткий период времени;
- Расход 150-250 г/м², это ниже чем у аналогов 300- 600 г/м²;
- Время экспозиции 0,1-30 минут, у аналогов от 30 минут до 24 часов;
- Обладает высокими тиксотропными свойствами, т.е. не стекает с вертикальных поверхностей (загущенная смывка - опция под заказ);
- Применяется любым способом: нанесения с помощью кисти, валика, ветоши, погружением, струйным методом, распылением;
- Позволяет использовать современные технологические возможности - нанесение смывки с помощью аппаратов безвоздушного нанесения;
- Активна при пониженных температурах, при размораживании своих свойств не теряет.
- Применение ультразвуковой ванны не ускоряет работу смывки!

Применение:

Перед нанесением смывки поверхность должна быть подготовлена. Если на поверхности имеются загрязнения, ее следует очистить с помощью воды, технического моющего средства, либо растворителя. Смывка может быть использована несколькими способами:

- Нанесение при помощи кисти, валика, наливом.

Смывка наносится ровным слоем и выдерживается на поверхности до растрескивания и вспучивания покрытия 0,1-30 минут. Если на поверхности остаются участки с не удаленным покрытием, то такие участки подвергаются повторной обработке смывкой. Размягченное покрытие удаляется шпателем, скребком или при помощи аппарата высокого давления; Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

- Нанесение погружным способом (замачивание).



Смывка наливается в специальную ванну, а затем в ванну со смывкой погружается изделие. Для долговременной функциональности смывки необходимо обеспечить газовую герметичность ванны. Время до растрескивания и вспучивания поверхности- 0,1-30 минут, в зависимости от прочности покрытия, его марки и процентом наполнения порошком металла. Размягченное покрытие удаляются шпателем, скребком или струей воды при помощи аппарата высокого давления;

Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

- Нанесение при помощи аппаратов безвоздушного нанесения.

Аппарат безвоздушного нанесения должен быть приспособлен к применению смывок! Порядок проведения работ зависит от технических характеристик конкретного типа аппарата безвоздушного нанесения. Смывка струей наносится на обрабатываемую поверхность. Время экспозиции зависит от прочности покрытия 0,2-30 минут. После растрескивания и вспучивания краски, необходимо удалить ее при помощи шпателя, скребка, струей воды при помощи аппарата высокого давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством либо органическим растворителем типа Р-646, Р-5 и др.

Меры предосторожности. При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания- респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки Ultranitrl 492 или Technic 401. При попадании средства в глаза- немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания смывки на кожу, смыть водой с мылом.

Условия хранения. Смывка должна храниться в герметичной таре при температуре окружающей среды не выше 35°C. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использован при более длительном сроке хранения.

По вопросам приобретения **средства для смывки краски ФЕЙЛ-45** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Средство для смывки краски ФЕЙЛ-45

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов