

**Стабилизатор структурно-механических свойств буровых растворов**

ТУ 2231-001-70896713-2004

Общее описание:

«ОСНОПАК-В» это высоковязкая полианионная целлюлоза (ПАЦ) с высокой молекулярной массой.

«ОСНОПАК-В» предназначен для стабилизации и регулирования структурно-механических и фильтрационных свойств любых систем буровых растворов на водной основе с любой степенью минерализации: полимерглинистых и биополимерных.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики продукта:**

Наименование показателей	Норматив	
	Очищенный сортОСНОПАК В-О	Технический сортОСНОПАК В-Т
Внешний вид	белый, сыпучий порошок	
Влажность, %, не более	10	
Активность водородных ионов 1,0 % водного раствора	7-9	
Массовая доля основного вещества, %, не менее	90	50
Степень замещения	0,95-1,20	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Назначение:

«ОСНОПАК-В» применяется в качестве полимерной добавки, регулирующей фильтрационные и реологические свойства буровых растворов.

«ОСНОПАК-В» эффективен в пресных буровых растворах и растворах высокой степени минерализации.

«ОСНОПАК-В» придает безглинистым буровым растворам оптимальные структурно-реологические свойства, эффективно регулирует вязкость и фильтрацию в растворах с низким содержанием твердой фазы.

«ОСНОПАК-В» обладает высокой степенью устойчивости к воздействию одновалентных и поливалентных солей. Эффективен как в глинистых, так и в безглинистых растворах.

«ОСНОПАК-В» ингибирует гидрофильные глины. Инкапсулирующие свойства «ОСНОПАК-В» обеспечивают стабилизацию стенок скважины при бурении в глинистых сланцах и способствуют снижению содержания твердой фазы в буровом растворе.

Применение:

«ОСНОПАК-В» термостабилен до 120 °С, эффективен в интервале pH от 6 до 11. Рекомендуемая концентрация реагента «ОСНОПАК-В» 0,2-0,6% (2,0-6,0 кг/м³).

По вопросам приобретения **стабилизатора ПАЦ ОСНОПАК-В** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов