(Анилид дифенилфосфорной кислоты)

Техническая консультация

Физико-химические свойства:	**Кристаллический порошок белого цвета с серым или желтоватым оттенком.** Растворяется в ацетоне, диметилформамиде,при нагревании – в бензоле, толуоле, изопропаноле. Марка А Марка Б Массовая доля, %: • основного вещества, не мен 98,5 97 (факультативно) • воды и летучих веществ, не более 0,5 0,5 • ионов хлора отсутствие (факультативно) Температура плавления,°С, не менее 127 125
Применение:	Термостабилизатор полиимидной пленки (марка А), ПВХ (марка Б), стабилизатор полиэтилентерефталата, полибутилентере-фталата.
Упаковка:	Картонные навивные барабаны со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами.
Хранение:	В крытых складских помещениях. Не допускается совместное хранение с источниками выделения кислых и щелочных паров и газов.

По вопросам приобретения стабизизатор С-757 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов