

ГОСТ 19281-89
Заменители:
15ХСНД 16ГС
Назначение:
Сварные конструкции, листовые, клапанные конструктивные детали.
Свариваемость:
РДС без ограничений, АДС под флюсом и газовой защитой.
Температура ковки:
Начала 1200, конца 850.
Склонность к отпускной способности:
склонна



Флокеночувствительность:

не чувствительна

Химсостав, %:

Кремний: 0.4-0.7, Марганец: 0.9-1.3, Медь: 0.30, Никель: 0.30, Сера: 0.040, Углерод: 0.11-0.16, Фосфор: 0.035, Хром: 0.5-0.8, Мышьяк: 0.08,

Техническая консультация

Физические свойства:

		Плотность р, кг/куб.м
200000	77000	7850

Техническая консультация

Механические свойства:

Состояние	Временное сопротивление ов, МПа	Предел текучести ot, МПа	ψ, %	поспе разрыва	Твёрдость по Бринеллю НВ
-----------	------------------------------------	-----------------------------	------	---------------	--------------------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Листы в поставке	490	345	_	22	_
Закалка 900 град (вода), отпуск 100 град	1270	1000	40	8	390
Закалка 900 град (вода), отпуск 400 град	1020	880	45	7	310
Закалка 900 град (вода), отпуск 700 град	590	490	68	19	180

Сортамент:

Листы

• Лист тонкий х/катаный ГОСТ 19904-90

Сортовой

• Полоса ГОСТ 103-76

Трубы

- Труба электросварная квадратная ТУ 14-105-566-93
- Труба электросварная прямоугольная ТУ 14-105-566-93

По вопросам приобретения Сталь для сварных конструкций 14ХГС и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: