ОСТ 24.013.20-85

Назначение:

рабочие валки кованые для холодной прокатки металлов.

Температура ковки:

Начала 1200, конца 800.

Химсостав, %:

Кремний:0.70-1.00, Марганец:0.60-1.00, Никель:0.50, Сера:0.030, Углерод:0.70-0.80, Фосфор:0.030, Хром:1.70-2.20, Ванадий:0.15-0.30, Молибден:0.35-0.60,

Техническая консультация

Физические свойства:

Модуль упругости E, МПа	Модуль сдвига G, МПа	Плотность ρ, кг/куб.м
—	—	7900

По вопросам приобретения Сталь инструментальная валковая 7Х2СМФ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: