



Сталь инструментальная валковая 7Х2СМФ

ОСТ 24.013.20-85

Назначение:

рабочие валки кованые для холодной прокатки металлов.

Температураковки:

Начала 1200, конца 800.

Химсостав, %:

Кремний:0.70-1.00, Марганец:0.60-1.00, Никель:0.50, Сера:0.030, Углерод:0.70-0.80, Фосфор:0.030, Хром:1.70-2.20, Ванадий:0.15-0.30, Молибден:0.35-0.60,

[Техническая консультация](#)

Физические свойства:

Модуль упругости Е, МПа	Модуль сдвига G, МПа	Плотность ρ, кг/куб.м
—	—	7900

По вопросам приобретения Сталь инструментальная валковая 7Х2СМФ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов