



Сталь качественная 05кп

ГОСТ 1050-88

Назначение:

прокладки, шайбы, вилки, трубы, а также детали, подвергаемые химико-термической обработке — втулки, проушины, тяги

Свариваемость:

Без ограничений: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС, АрДС.

Температураковки:

Начала 1280, конца 850.

Склонность к отпускной способности:

Не склонна.

Флокеночувствительность:

Не чувствительна.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сталь качественная 05кп

Химсостав, %:

Кремний:0.03, Марганец:0.40, Медь:0.25, Никель:0.25, Сера:0.040, Углерод:0.06, Фосфор:0.035, Хром:0.10, Мышьяк:0.08,

Техническая консультация

Физические свойства:

Модуль упругости E, МПа	Модуль сдвига G, МПа	Плотность ρ, кг/куб.м
200000	74000	7850

Техническая консультация

Механические свойства:

Состояние	Временное сопротивление σв, МПа	Предел текучести σт, МПа	Относительное сужение ψ, %	Относительное удлинение после разрыва δ, %	Твёрдость по Бринеллю НВ
нормализованная	300	200	—	30	130

Сортамент:

- **Листы**
 - Лист г/катаный из стали обыкновенного качества и качественной ГОСТ 19903-74

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сталь качественная 05кп

- Лист тонкий х/катаный ГОСТ 19904-90
- **Сортовой**
 - Круг калиброванный, х/катаный ГОСТ 7417-75
 - Полоса ГОСТ 103-76
 - Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78

Настоящий стандарт распространяется на прокат калиброванный шестигранный размером от 3 до 100 мм.

- **Фасонный**
 - Швеллер г/катаный ГОСТ 8240-97

По вопросам приобретения Сталь качественная 05кп и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов