



Сталь качественная 15кп

ГОСТ 1050-88

Заменители:

10кп 20кп

Назначение:

болты, винты, крюки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой пластичности

Свариваемость:

Сваривается без ограничений. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС.

Температураковки:

Начала 1300, конца 700. Охлаждение на воздухе.

Склонность к отпускной способности:

не склонна

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Флокеночувствительность:**

не чувствительна

Химсостав, %:

Кремний:0.07, Марганец:0.25-0.50, Медь:0.25, Никель:0.25, Сера:0.04, Углерод:0.12-0.19, Фосфор:0.035, Хром:0.25, Мышьяк:0.08,

[Техническая консультация](#)**Физические свойства:**

Модуль упругости E, МПа	Модуль сдвига G, МПа	Плотность ρ , кг/куб.м
201000	83000	7850

[Техническая консультация](#)**Механические свойства:**

Состояние	Временное сопротивление σ_b , МПа	Предел текучести σ_t , МПа	Относительное сужение ψ , %	Относительное удлинение после разрыва δ , %	Твёрдость по Бринеллю НВ
нормализованная	355	230	55	29	120
нагартованная без т/обр	390	—	50	8	187



Сталь качественная 15кп

По вопросам приобретения Сталь качественная 15кп и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов