



Стекло органическое техническое марок ТОСП и ТОСН (в том числе блочное толщиной до 250 мм)

ГОСТ 17622-72

Предназначено для применения в различных отраслях народного хозяйства:

- машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, приборостроение;
- наружная реклама;
- строительство (для перекрытий, перегородок, стоек);
- оформление баров, кафе, стадионов;
- изготовление выставочных стендов, торгового оборудования, остановочных павильонов, беседок, бассейнов, телефонных будок, моечных станций, соляриев;
- в быту для аквариумов, журнальных столиков, душевых кабин, подставок, полок, кашпо, и пр.

Представляет собой пластифицированный и неластифицированный полимер метилового эфира метакриловой кислоты.

- ТОСП — техническое органическое стекло пластифицированное;
- ТОСН — техническое органическое стекло неластифицированное.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стекло органическое техническое марок ТОСП и ТОСН (в том числе блочное толщиной до 250 мм)

Изготавливают в виде листов и блоков следующих номиналов и размеров:

Толщина, мм	Длина, мм	Ширина, мм
Листы		
1,00; 1,50	100 -1250	100 -1150
2,00; 2,50		400 — 1150
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 25; 26; 28	500-1600	400-1400
Блоки		
25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200	400-600	300-500

По согласованию с потребителем допускаются блоки других линейных размеров. Максимальный размер блоков 600 х 900 мм.
В зависимости от назначения стекло выпускается бесцветным прозрачным, цветным прозрачным и цветным непрозрачным.
Листовое стекло может быть различных цветов: красным, желтым, оранжевым, зеленым, синим и белым.
Блоки имеют матовую поверхность.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стекло органическое техническое марок ТОСП и ТОСН (в том числе блочное толщиной до 250 мм)

Физико-механические свойства

	Бесцветное прозрачное		Цветное прозрачное
	ТОСН	ТОСП	ТОСП
Температура размягчения, оС, не ниже для толщин			
1-6 мм	110	92	92
7-24 мм	112	92	92
25-200 мм	113	— —	92
Ударная вязкость, кДж/м2 не менее для толщин			
2,5-4 мм	8,8	8,8	7,8
5-24 мм	15	13	12
25-200 мм	15	— —	— — —
Плотность при (23+/-2) град. С, кг/м куб.	1180	1180	
Прочность при разрыве, МПа, не менее	70	61,7	
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	3,5	2,0	
Линейная усадка, %, не более	3,5	3,5	
Коэффициент пропускания, %, не менее	88	88	— — —

Гарантийный срок хранения 2 года.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стекло органическое техническое марок ТОСП и ТОСН (в том числе блочное толщиной до 250 мм)

По вопросам приобретения Стекло органическое техническое марок ТОСП и ТОСН (в том числе блочное толщиной до 250 мм и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов