



Лента стеклянная бандажная пропитанная ЛСБЭ 155 М и ЛСБЭ-180-М

Стеклобандажная лента ЛСБЭ-155-М и ЛСБЭ-180-М

TU 3491-071-31885305-2010

Ленты стеклобандажные ЛСБЭ-155-М и ЛСБЭ-180-М представляют собой параллельно размещенные сплошные комплексные нити, скрепленные между собой модифицированным эпоксидным связующим.

Область применения:

Стеклобандажная лента ЛСБЭ-155- М и ЛСБЭ-180-М применяется для бандажирования якорей и роторов электрических машин классов нагревостойкости F (155 градусов) и H (180 градусов).

Время термообработки бандажа: 1 час после прогрева якоря или ротора до 160 С для ЛСБЭ-155-М и 1 час после прогрева якоря или ротора до 160-180 С для ЛСБЭ-180-М.

[Техническая консультация](#)

Основные технические характеристики ЛСБЭ-155-М , ЛСБЭ-180-М:

Наименование показателя	Метод испытания	Единица измерения	ЛСБЭ-155 М	ЛСБЭ-180М
Номинальная толщина	TU 3491-071-31885305-2010	мм	0,2 +0,05 -0,03	0,2 +0,05 -0,03

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Номинальная ширина		мм	20 +3 -1	20 +3 -1
Массовая доля компонентов: — связующего — летучих — растворимых в-в не менее	ТУ 3491-071-31885305-2010	%	22±2 0,8-1,5 90,0	22±2 0,8-1,5 90,0
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее	ТУ 3431-071-31885305-2010	кгс/мм ²	80	80
Дугостойкость при токе 10 ма, не менее,		С	120	120

Материал изготавливается в роликах с внешним диаметром 280+20 мм или 500+20 мм с ровными торцевыми поверхностями, намотанный на жесткие гильзы внутренним диаметром 120+5 мм.

По согласованию между потребителем и изготовителем допускается изготовление лент другой толщины, ширины и внутреннего диаметра ролика, снижение нижнего предела по содержанию связующего до 18%, а также увеличение верхнего предела содержания летучих до 2%.

Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Пример записи условного обозначения ленты бандажной ЛСБЭ-155-М толщиной 0,3 мм и шириной ролика 30 мм при его заказе или в документации другого изделия:

«Лента стеклянная бандажная пропитанная марки ЛСБЭ-155-М 0,30х30 мм, ТУ 3491-071-31885305-2010».

Система менеджмента качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001:2001 согласно сертификату соответствия РОСС RU.ИС51.К00054 от 26.01.2010 г.

По вопросам приобретения **Стеклобандажная лента ЛСБЭ 155 М** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов