



Стеклоэмалевое покрытие марки ЭВ-86

Область применения:

Защита от высокотемпературной газовой коррозии деталей из коррозионностойких сталей при температурах до 600 °С при длительной эксплуатации, в качестве высокотемпературного электроизоляционного слоя.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Покрытие стойко к действию низких температур, камеры солевого тумана, тропической камеры и атмосферных условий. Применение покрытия снижает окисление коррозионностойких сталей в 6-8 раз.

Технические характеристики

- Температура обжига, °С -850;
- Вязкость шликера покрытия, с — 13-16;
- Толщина покрытия, мкм — однослойное 60-80 двухслойное 100-120;
- Привес, кг/м² — 0,18-0,35; Прочность сцепления, % — 98.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стеклоэмалевое покрытие марки ЭВ-86

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-13-755-2003	Фритта № 86 для стеклоэмали ЭВ-86, ЭВ-86-1
Технические условия (ТУ)	ТУ 1- 595-13-1027-2008	Сухой шликер эмалей ЭВ-86, ЭВ-86-1

По вопросам приобретения Стеклоэмалевое покрытие марки ЭВ-86 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов