



Стеклолакоткань ЛСКЛ изготавливается методом пропитки электроизоляционных стеклотканей в кремнийорганическом лаке на пропиточных машинах. Обе стороны лакоткани обладают заданной липкостью.

Лента липкая ЛСКЛ применяется в качестве липкой электроизоляционной ленты для длительной работы в электрических машинах при температуре 155/180°C в зависимости от пропиточного состава.

[Техническая консультация](#)

Основные технические характеристики стеклолакоткани ЛСКЛ - 155/180:

Марка стеклолакоткани	Толщина, мм	Удельная разрушающая нагрузка при растяжении вдоль основы, средняя, Н/см	Нормы	
			Пробивное напряжение, (15-35°C), 45-75%, кВ, не менее	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.м, не менее
ЛСКЛ 0,12	0,12	90	0,7	1x10 ⁹
ЛСКЛ 0,15	0,15	105	0,8	

Липкие ленты ЛСКЛ поставляются в роликах диаметром не более 185 мм, шириной 10, 15, 20, 25 и 30 мм с предельным отклонением ± 1 мм, намотанные на жесткую втулку с внутренним диаметром 35 $\pm$ 3 мм. По согласованию с потребителем возможно изготовление роликов и рулонов другой ширины.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления. Транспортная упаковка соответствует ГОСТ 26103-84.

Пример обозначения лакоткани марки ЛСКЛ — 155/180 номинальной толщиной 0,12 мм, шириной ролика 15 мм и толщиной ленты, при ее заказе и в документации другого изделия:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стеклолакоткань ЛСКЛ (Лента липкая)

«Стеклолакоткань электроизоляционная липкая марки ЛСКЛ — 155/180 0,12x20 ТУ 3491-010-31885305-2003».

Продукция сертифицирована: Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ58.Н00066
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.349.П.28594.12.3 от 16.12.2003 г.

По вопросам приобретения **Стеклолакоткань ЛСКЛ (Лента липкая)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов