



Стеклолакоткань ЛСМ-105/120 электроизоляционный материал — стеклоткань пропитанная масляным лаком, растворитель уайт-спирит.

Стеклолакоткани ЛСМ изготавливаются в рулонах шириной от 690 до 1060 мм и толщиной от 0,10мм до 0,20 мм.

Применение: Стеклолакоткань ЛСМ-105/120 применяется в качестве электроизоляционного материала для длительной работы при температуре до 120°C (Е), в трансформаторах в качестве межслойной изоляции, возможна длительная работа в трансформаторном масле (ЛСММ-105/120)

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	ЛСМ-105/120 для толщины (мм)			
	0,12	0,15	0,17	0,20
Предельное отклонение толщины: — среднее, (мм) — в отдельных точках, мм		+0,02 -0,01 ±0,03		±0,02 ±0,03
Удельная разрушающая нагрузка, Н/см, не менее средняя минимальная	90 70	105 85	130 95	150 100
Среднее пробивное напряжение на электродах диаметром 6 мм, кВ, не менее — в исходном состоянии: — после 96 часов выдержки в среде при температуре (23°C) и относительной влажности 93%		6,0 4,0	6,3 4,0	7,0 4,5
Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре 15-35°C и относительной влажности воздуха 45-75%, Ом·м, не менее	1·10 ¹¹			

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стеклолакоткань ЛСММ 105/120 электроизоляционный материал — стеклоткань пропитанная масляным лаком, растворитель уайт-спирит.

Изготавливается в рулонах шириной от 690 до 1060 мм и толщиной от 0,10 мм до 0,20 мм. Стеклолакоткань ЛСК -155/180 — электроизоляционный материал — стеклоткань пропитанная толуол-бензиновым раствором кремнийорганической смолы. Стеклолакоткани ЛСММ изготавливается в рулонах шириной до 690 до 1060 мм.

Применение: Стеклолакоткань ЛСММ 105/120 — применяется в качестве электроизоляционного материала для длительной работы при температуре до 120°C (Е), в трансформаторах в качестве межслойной изоляции, возможна длительная работа в трансформаторном масле.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	ЛСММ-105/120 для толщины (мм)			
	0,12	0,15	0,17	0,20
Предельное отклонение толщины: — среднее,(мм) — в отдельных точках, мм		+0,02 -0,01 ±0,03		±0,02 ±0,03
Удельная разрушающая нагрузка, Н/см, не менее средняя минимальная	90 70	105 85	130 95	150 100
Среднее пробивное напряжение на электродах диаметром 6 мм, кВ, не менее — в исходном состоянии: — после 96 часов выдержки в среде при температуре (23°C) и относительной влажности 93%		6,0 4,0	6,3 4,0	7,0 4,5
Удельное объемное электрическое сопротивление при температуре 15-35°C и относительной влажности воздуха 45-75%, Ом·м, не менее	1·10 ¹¹			

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стеклолакоткань ЛСМ, ЛСММ

По вопросам приобретения **Стеклолакоткань ЛСМ, ЛСММ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов