

**ГОСТ 5937-81**

Стеклоленты ЛЭСБ предназначены для изготовления в ручную обмоток электрических машин, аппаратов и проводов.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Марка ленты	Толщина, мм	Ширина, мм	Число нитей основы в ленте, шт.	Плотность поутку, нитей/10 мм	Разрывная нагрузка по основе, Н (кгс), не менее	Линейная плотность, г/100 м
ЛЭСБ	0,10±0,015* 0,10±0,015	10± 1	26×2	22(11×2) ^{+2 -1}	392 (40)	143 ± 14,3
		20 ± 1	46 ± 2	22(11×2) ^{+2 -1}	589 (60)	240
		25 ± 1	56 ± 2	22(11×2) ^{+2 -1}	687 (70)	295
		30 ± 2	66 ± 2	22 (11x2) ^{+2 -1}	785 (80)	350
		40 ± 2	86 ± 2	22(11×2) ^{+2 -1}	981 (100)	460
				22(11×2) ^{+2 -1}		
ЛЭСБ	0,15±0,02	20 ± 1	46 ± 2	20(10×2) ^{+2 -1}	687 (70)	340
		25 ± 1	56 ± 2	20(10×2) ^{+2 -1}	883 (90)	420
		35 ± 2	76 ± 2	20(10×2) ^{+2 -1}	1177(120)	580



Стеклолента ЛЭСБ, ЛЭС

ЛЭСБ	0,20±0,025	15± 1	34 ±2	20(10×2) ± 2	883 (90)	330
	0,20±0,025 *	20 ± 1	44 ± 2	20(10×2) ± 2	1079 (110)	440
	0,20 ^{+0,025} _{-0,042}	25 ± 1	54 ±2	20(10×2) ± 2	1275(130)	540
		30 ±2	64 ± 2	20(10×2) ±2	1472 (150)	640
		35 ±2	74 ± 2	20(10×2) ±2	1668(170)	750
		40 ±2	84 ±2	20(10×2) ±2	1864 (190)	850
		45 ± 2	94 ±2	20(10×2) ± 2	2060 (210)	950
		50 ±2	104 ±2	20(10×2) ± 2	2256 (230)	1050
		60 ±2	126 ±2	20(10×2) ±2	1079(110)	1260 ± 126
		80 ±2	166 ±2	14(7×2) ± 2	1303(133)	1590 ± 159

Стеклолента ЛЭС изготовлена из стеклянных крученных нитей.

Стеклолента ЛЭС используется для машинной намотки.

По вопросам приобретения **Стеклолента ЛЭСБ, ЛЭС** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов