



ТУ 2296-409-05761784-99

Стеклопластиковые изделия, изготовленные методом ручного формования, применяются как конструкционный и гидроизоляционный материал (не токсичный) для наружного использования. Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 ° С до плюс 60 ° С.

Стеклопластиковые изделия выпускаются в виде:

1. Панелей для покрытия крыш жилых и нежилых помещений, облицовки стен, оформления откосов грядок, парников и теплиц, для исключения прорастания сорняков.

Размеры:

- толщина от 0,5 мм до 5,0 мм;
- ширина от 400 мм до 2000 мм;
- длина от 800 мм до 3000 мм;

Габаритные размеры и конфигурация могут быть изменены при заказе по требованию потребителей.

2. Ящиков под сыпучие материалы (песок, земля, торф). Размеры: (200x500x200) мм, (200x500x70) мм

3. Стеклопластиковой защиты арок колес легковых автомобилей.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Стеклопластиковые изделия ручного формования

№	Наименование показателя	Норма
1	Прочность при разрыве, МПа (кгс/см ²), не менее	108 (1100)

Упаковка:

Стеклопластиковые изделия упаковываются в обрешетки или поддоны; по согласованию с потребителем допускается транспортировка без упаковки автомобильным транспортом.

Транспортировка:

Любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества продукта до потребителя.

По вопросам приобретения **Стеклопластиковые изделия ручного формования** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов